

Чернівецький державний університет
ім.Юрія Федьковича

На правах рукопису

ОЛІЙНИК
Теодор Миколайович

**Електроосадження цинку і кадмію в присутності
деяких азотовмісних і оксидильованих поверхнево-
активних речовин**

02.00.04 — фізична хімія

Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидати хімічних наук

Чернівці — 1996



544
Дисертацією в рукописі

Робота виконана у Чернівецькому державному університеті
ім. Ю. Федьковича

Науковий керівник: доктор фіз.-мат. наук, професор
Нечипорук Василь Васильович

Офіційні опоненти:

1. Доктор хімічних наук, професор,
зав. відділом ІЗНХ НАН України
Кублановський Валерій Семенович
2. Кандидат хімічних наук, доцент
Вербець Микола Андрійович.


Провідна організація: Харківський державний університет,
м. Харків.

Захист відбудеться "24" грудня 1996 р. о 14 годині на
засіданні спеціалізованої Вченої ради К 07.01.01 в Чернівецькому
державному університеті (274012, м. Чернівці, вул. Коцюбинсько-
го, 2)

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Чернівецького
державного університету (м. Чернівці, вул. Л. Українки, 23).

Автореферат розісланий "23" листопада 1996 р.

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради


Лявинець О.С.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність проблеми. Взаємосприйнятливий співіснування сучасного виробництва і природи представляє собою одну з найбільш важливих проблем сьогодення. В екологічному аспекті гальванічне виробництво в його нинішньому стані є сильним джерелом забруднення навколишнього середовища. Це, насамперед, зв'язано з тим, що ще до цих пір широке використання в практиці гальванотехніки знаходять малопродуктивні і високотоксичні ціанідні електроліти, токсичність яких зберігається навіть після застосування самих досконалих методів неаераження, а також використання висококонцентрованих по металу електролітів. З багаточисельних неціанідних електролітів, в силу тих чи інших причин, практичне застосування знаходять тільки окремі з них, що частіше за все пов'язано або з їх низькою розсіюючою здатністю, або малою продуктивністю, або дефіцитністю, а нерідко і з токсичністю добавок поверхнево-активних речовин (ПАР), які вводяться для покращення структури і властивостей гальванічних покриттів.

Тому розробка і широкомасштабне впровадження високопродуктивних екологічно безпечних технологій нанесення гальванічних покриттів, особливо цинкових і кадмієвих, як найбільш масових видів в гальванічному виробництві, є надалі актуальною задачею.

Мета роботи. Вивчення процесів стійкості при електроосажденні кадмію в присутності ряду моно- і бісчетвертинних амонієвих солей, які містять складноефірне угруповання, а також деяких оксидетильованих ПАР; встановлення зв'язку стійкості з поверхневою активністю і концентрацією досліджуваних добавок, а також кінетику процесу осадження та якістю отримуваних покриттів; виявлення кінетичних закономірностей електровідновлення кадмію і цинку з кислих і слабощелочних розчинів в присутності ряду аэотомісних і оксидетильованих ПАР; розробка екологічно безпечних високопродуктивних технологій одержання цинкових і кадмієвих гальванопокриттів, придатних для покриття складнопрофільних виробів.

Обґрунтованість і достовірність наукових результатів. В дисертаційній роботі експериментальні дослідження проводились вольтамперометричними (потенціодинамічним, потенціостатичним, методом стаціонарних поляризаційних кривих), оптичними і граві-

метричними методами, які мають розвинену теоретичну та експериментальну базу. Математична обробка одержаних результатів проводилась за декількома серіями експериментів, а деякі результати проходили статистичну обробку на персональному комп'ютері.

Наукова новизна полягає в тому, що:

- вперше досліджено вплив моно- і бісчетвертинних солей, які містять складноєфірне угруповання, на процес відновлення кадмію з кислик розчинів;
- визначені кінетичні параметри процесів кадміювання і цинкування в присутності ряду катіонних і неіоногенних ПАР;
- запропоновані високоефективні екологічно безпечні технології блискучого цинкування і кадміювання, які дозволяють наносити цинкові і кадмієві покриття на деталі складної конфігурації.

Теоретична і практична цінність. Встановлені закономірності електровідновлення кадмію і цинку в присутності азотвмісних і оксидильованих ПАР відкривають можливість інтенсифікувати процеси кадміювання з кислих та цинкування - з кислих і слабокислих електролітів, а також керувати швидкістю нанесення і якістю кадмієвих і цинкових покриттів.

Розроблені високопродуктивні електроліти кадміювання і цинкування, які мають високу розсіюючу здатність, що дозволяє наносити рівномірні по товщині покриття на складнопрофільні вироби. Ряд електролітів захищено авторськими свідоцтвами СРСР (А.С. N 1027290 та А.С. N 1158622) і впроваджено на ВО "Пресмаш" м.Одеса і АО "Машинобудівний завод" м.Чернівці.

На захист вносяться:

- закономірності впливу колоїдних катіонактивних ПАР типу четвертинних амонієвих солей і деяких оксидильованих ПАР на процес електроосадження кадмію із сульфатного електроліту;
- результати дослідження азот- та сірковмісних ПАР на процес електровідновлення цинку з кислих і слабокислих електролітів;
- закономірності електроосадження цинкових і кадмієвих покриттів в присутності запропонованих композицій ПАР;
- високопродуктивні малотококові електроліти для нанесення цинкових і кадмієвих покриттів шляхом електролізу.

Апробація роботи. Результати роботи доповідались на науково-технічному семінарі "Інтенсифікація процесів в гальванотехніці" (Київ, 1992), науково-технічній конференції "Прогрессивная технология и вопросы экологии в гальванотехнике" (Пенза, 1991), республіканській науково-технічній конференції "Актуальные эколого-экономические проблемы современной химии. Химия-92" (Самара, 1992), міжгалузевій науково-технічній конференції "Коррозия и защита металлов от коррозии в машиностроении, нефтехимии" (Уфа, 1990), науково-технічній нараді "Совершенствование технологий гальванических покрытий" (Киров, 1989), республіканській конференції "Совершенствование современных электрохимических покрытий и передовой метод внедрения" (Севастополь, 1989), регіональній нараді "Прогрессивные технологические процессы электроосаждения цинка и его сплавов из нецианистых электролитов. Цинк-89 (Куйбышев, 1989), VII Всесоюзной конференции по электрохимии (Черновцы, 1988), республіканській науково-технічній конференції "Теория и практика применения ПАВ при электроосаждении металлов" (Днепропетровск, 1983) та ін.

Конкретний та особистий внесок дисертанта у розробку наукових результатів, що вносяться на захист.

Дисертантом спланована та реалізована основна частина експериментальних досліджень. Одержані результати систематизовані, і теоритично обґрунтовані. Проведено промислові випробування і впроваджено в виробництво основні результати роботи.

Методи досліджень. В роботі застосовані такі основні методи досліджень: вольтамперометричні (потенціодинамічний, потенціостатичний, метод стаціонарних поляризаційних кривих), кондуктометричний, оптичні та гравіметричні методи.

Структура та об'єм дисертації. Дисертація складається з вступу, п'яти розділів, висновків, списку цитованої літератури, який включає 226 найменувань. Вона викладена на 210 сторінках машинописного тексту і включає 19 таблиць та 59 малюнків.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтована актуальність теми дослідження, сфор-

мульована мета роботи, її наукова новизна і практична цінність.

У першому розділі приведено стислий огляд літератури, в якому відображено історію розвитку і сучасні уявлення про вплив органічних поверхнево-активних речовин (ПАР) на процеси електровідновлення металів. Дано короткий аналіз факторів, що впливають на адсорбцію ПАР і кінетику процесів електроосадження. Розглянуті основні положення і сучасний стан теорії адсорбційної хімічної поляризації, а також деякі моделі, що описують залежність константи швидкості електрохімічної реакції від адсорбції ПАР. Дается характеристика впливу аніонного складу електроліту на електрохімічні процеси.

Відмічено, що в ряді випадків, особливо далеко від рівноваги, при електроосадженні металів спостерігаються стійкі часові дисипативні структури, які проявляються в періодичній зміні густини струму або потенціалу. Відображені різні точки зору щодо механізму виникнення і існування коливних процесів при електроділі.

Приведені основні властивості і область застосування найбільш масових гальванічних покриттів - цинкових і кадмієвих. Дана коротка характеристика сучасним електролітам цинкування і кадміювання.

В другому розділі приведені об'єкти і методи досліджень. В якості досліджуваних поверхнево-активних добавок в кислі і слабкі кислоти електроліти цинкування і кадміювання були вибрані катіонноактивні моно-, біс- і полічетвертинні амонієві солі і деякі неіоногенні оксигетильовані ПАР, а також ряд інших органічних сполук, молекули яких містять атоми з неподіленими парами електронів - азот і сірку.

Вибір вказаних органічних сполук обумовлений насамперед тим, що деякі з них в перспективі могли б стати потенційними добавками або складовими композицій ПАР в електроліти цинкування і кадміювання. З цієї точки зору вони володіють необхідним комплексом властивостей: є малотоксичними (належать до III-IV-го класу токсичності), добре розчинні у воді, легко знешкоджуються, а в склад деяких з них входять атоми азоту і сірки, які мають незадіяні пари електронів, що може бути причиною утворення поверхнево-активних комплексів з іонами цинку або кадмію.

Вивчення поверхневої активності досліджуваних ПАР проводилось методом Ребіндера. Критична концентрація міцелоутворення

досліджуваних ПАР визначалась по зміні поверхневого натягу, електропровідності, показника заломлення і приведеної в'язкості в залежності від концентрації ПАР. Кінетика електроосадження кадмію і цинку досліджувалась потенціодинамічним, потенціостатичним і термкінетичним методами з використанням потенціостатів П5827 і ПИ-50.1 з програматором ПР-8. Реєстрація поляризаційних кривих здійснювалась за допомогою електронних самописців КСП-4 і ЛКД-04.

Вплив ПАР і їх композицій на зовнішній вигляд кадмієвих і цинкових покриттів, на величину робочих густин струму і на ФЗЕ визначався в комірках Хула і Херінга-Блюма, а вихід за струмом за допомогою мідного кулонометра. Мікротвердість кадмієвих і цинкових покриттів визначали на мікротвердомірі ПМТ-3, а адгезію цинкових і кадмієвих покриттів з основним металом - методом агину. Блиск покриттів вимірювався по відношенню до баритової пластинки. Корозійні випробування проводились гравіметричним методом.

В третьому розділі подані результати експериментального дослідження стійкості при електроосадженні кадмію з сульфатних розчинів в присутності моно- і бісчетвертинних амонієвих солей, які містять складноефірне угруповання, а також деяких оксиетильованих ПАР; приведені дані про вивчення процесів міцелоутворення в системах з досліджуваними ПАР. Вивчена кінетика процесу електровідновлення іонів кадмію з сірчаноокислих розчинів в присутності деяких ПАР. Простежений взаємозв'язок між концентрацією добавки, зникненням коливань і якістю одержуваних покриттів.

Згідно адсорбційної теорії збільшення поляризації при електроосадженні металів в присутності ПАР обумовлено їх адсорбцією на поверхні металу. Максимальне гальмування електродних процесів досягається в тому випадку, коли на електроді утворюється суцільна плівка з молекул ПАР. Очевидно, що щільність цієї плівки повинна залежати від концентрації ПАР, стану їх в електродіті, від міжмолекулярної взаємодії ПАР на електроді і з матеріалом електроду, тобто від природи добавки і металу, а також від деяких інших факторів.

Як виявилось в процесі проведених досліджень, моно- і бісчетвертинні солі, а також оксиетильовані ПАР володіють великою поверхневою активністю, що вказує на їх високу адсорбційну адатність.


Слід підкреслити, що збільшення числа вуглецевих атомів у

вуглеводневому радикалі, а також кількості метиленових груп між четвертинними атомами азоту в молекулах бісчвертинних амонієвих солей приводить до підвищення їх поверхневої активності. Оскільки зростає і при переході від моно- до бісчвертинних солей.

Природньо чекати, що присутність даних ПАР в електролітах для нанесення кадмієвих і цинкових покриттів буде приводити до сильного гальмування процесів розряду іонів металу.

При дослідженні впливу моно- і бісчвертинних солей на процес електроосадження з розчинів сульфату кадмію в потенціостатичних і потенціодинамічних умовах виявлено існування стійких коливних процесів густини струму. Характер, форма, частота і амплітуда коливань залежать як від концентрації четвертинних амонієвих солей, так і від величини потенціалу кадмієвого електроду і часу електролізу.

У відсутності моно- і бісчвертинних амонієвих солей, а також при їх малій концентрації ($C_{ПАР} < 10^{-5}$ моль/л), коливань густини струму при електроосадженні кадмію не спостерігається. Збільшення концентрації солей (10^{-5} моль/л $< C_{ПАР} < C_{КМ}$) приводить до появи коливань (мал. 1), які існують в певному інтервалі концентрацій і потенціалів кадмієвого електроду.



Мал.1. Потенціостатична i, t -крива анята при електроосаженні кадмію з $0.1n$ $CdSO_4$ з добавкою $1.0 \cdot 10^{-2}$ моль/л моночетвертинної амонійної солі $[C_{14}H_{20}-COO-CH_2-N^+(C_2H_5)_3] \cdot Cl^-$ при потенціалі $\phi = -1.0$ В.


Поява автоколивань уже при малих концентраціях добавок амонієвих солей дозволяє припустити, що при цьому розряд іонів кадмію і адсорбція солей протікають на вільних активних ділянках поверхні електроду. На користь адсорбційного механізму виникнення коливань свідчить і той факт, що досліджувані четвертинні амонійні солі містять поверхнево-активні катіони, максимальна адсорбція яких спостерігається в області потенціалів, що лежать правіше потенціалу нульового заряду кадмію, і в цій же області потенціалів спостерігаються автоколивання. У відсутності добавок амонієвих солей в розчині сульфату кадмію періодичних процесів виявлено не було в жодному із режимів електролізу.

При концентраціях амонійних солей в досліджуваному електроліті рівних їх критичним концентраціям міцелоутворення і вище амплітуда коливань густини струму різко зменшується, частота їх збільшується і, в кінці-кінців, коливання зникають.

Аналогічний ефект виникнення і існування коливань густини струму виявлено і в потенціодинамічному режимі електролізу. На поляризаційних $i, \Delta\varphi$ -кривих у відсутності або при дуже низьких концентраціях четвертинних амонійних солей коливань не спостерігається. В області концентрацій до ККМ на потенціодинамічних кривих, знятих в прямому і зворотньому напрямках, спостерігаються коливні процеси, які мають місце або на всій, або тільки на частині падаючої ділянки поляризаційної кривої (мал. 2). При концентраціях четвертинних солей вищих за їх ККМ коливань густини струму на поляризаційних кривих не спостерігається. Причому, зростання концентрації ПАР в електроліті в даному випадку приводить до згладжування максимуму і мінімуму падаючої ділянки N-подібної поляризаційної кривої і зменшення граничного дифузійного струму.

При досягненні ККМ і зникненні коливань величина граничного струму майже не змінюється з ростом концентрації ПАР, що вказує на те, що при концентраціях амонійних солей рівних або трохи вищих, ніж їх ККМ, досягається граничний адсорбційний струм, який є границею гальмівної дії адсорбційної плівки ПАР на електродний процес і відповідає максимальному заповненню катодної поверхні молекулами адсорбату. Незначне зменшення граничного адсорбційного струму зі збільшенням концентрації ПАР в мицелярному розчині слід віднести на рахунок додаткового опору, створеного іонами кадмію орієнтованими біля катодної поверхні дископодібними або

пластинчатими мицелами.




Мал.2. Потенціодинамічні $i, \Delta\phi$ - криві зняті при електроосажденні кадмію в 0.1н розчині CdSO_4 в прямому (1-3) і зворотньому (1'-3') напрямках при рівних концентраціях моночетвертинної солі $[\text{C}_{12}\text{H}_{25}\text{-COO-CH}_2\text{-N}^+(\text{C}_2\text{H}_5)_3] \cdot \text{Cl}^-$, моль/л: 1,1' - $5 \cdot 10^{-4}$; 2,2' - $1 \cdot 10^{-2}$; 3,3' - $5 \cdot 10^{-2}$. Швидкість розгортки потенціалу 3.3 В/с.

Залежність ступеня гальмування розряду Cd^{2+} від концентрації бісчетвертинної амонієвої солі в вуглеводневим радикалом $-\text{C}_{14}\text{H}_{29}$ і кількості метиленових груп, рівно 10 (мал.3) і феноксолу 8-10 (мал.4) підтверджує, що максимальне сповільнення процесу розряду іонів кадмію спостерігається вище 1х ККМ, а введення поліелектроліту ВА-2 сумісно з феноксолом 8-10 в сульфатний електроліт зсуває максимум гальмування в бік менших концентрацій феноксолу 8-10.

Враховуючи, що при зникненні коливань в процесі електроосаждення кадмію в присутності досліджуваних ПАР відбувається зміна структури кадмієвих покриттів від чорних рихлих до світлик

щільних, одержуємо чітку кореляцію: процес міцелоутворення в системі CdSO_4 - ПАР - H_2O - зникнення коливного процесу - зміна виду поляризаційної кривої (поява площадки граничного адсорбційного струму) - максимальне сповільнення електродного процесу (максимальна ступінь заповнення катодної поверхні) - зміна якості кадмієвих покрить.




Мал.3. Залежність ступеня гальмування процесу електроосадження кадмію в сульфатному електроліті від концентрації бісхетвертинної амонійної солі $[\text{C}_{14}\text{H}_{20}\text{-COO-CH}_2\text{-N}^+(\text{CH}_3)_2 \cdot 2\text{Cl}^- \text{ (CH}_2\text{)}_{10}\text{-N}^+(\text{CH}_3)_2\text{-CH}_2\text{-COO-C}_{14}\text{H}_{29}]$ (крива 1) і поліелектроліту ВА-2' (крива 2).

Таким чином, на основі вищесказаного можна зробити наступне заключення: якщо добавка колоїдної поверхнево-активної речовини позитивно впливає на якість одержуваних кадмієвих покрить, то оптимальна концентрація цієї добавки в електроліті кадміювання повинна бути вищою, ніж ККМ даної ПАР в розчині електроліту.

Літературний аналіз електролітів для нанесення кадмієвих і цинкових покрить, в склад яких входять колоїдні ПАР, свідчить

про правильність такого підходу при підборі колоїдних ПАР для розробки нових електролітів кадміювання і цинкування.



Мал.4. Залежність ступеня гальмування процесу електроосадження кадмію із сульфатного електроліту від концентрації феноксу 8-10 у відсутності (крива 1) та в присутності поліелектроліту BA-2 (крива 2).

В четвертому розділі приведені результати дослідження впливу ряду азотовмісних (поліелектродит BA-2, поліетиленполіамін (ПЕПА), тіамінбромід (ТАВ), 4-аміноантипірін і деяких інших) багатofункціональних ПАР як окремо взятих, так і у вигляді композицій на процес і кінетику електроосадження цинку з кислих і слабкислих електролітів.

Оскільки кадмій і цинк близькі за своїми властивостями, то представляло інтерес дослідження впливу добавок, які викликають позитивний вплив в процесі кадміювання, на процес електроосадження цинку. Як виявилось в ході досліджень, добавка поліелектроліту BA-2 в кислий електроліт цинкування (200-250 г/л $ZnSO_4 \cdot 7H_2O$ + 40-60 г/л H_2SO_4) приводить до утворення напів-блискучих з пітінгом цинкових покриттів, а введення композиції добавок феноксу 8-10 і поліелектроліту BA-2, по аналогії з кислим електролітом кадміювання, в електроліт цинкування (200-250 г/л $ZnSO_4 \cdot 7H_2O$ + 25-30 г/л $Al_2(SO_4)_3 \cdot 18H_2O$ + 25-30 г/л H_3BO_3) сприяє

одержання гладких матових покриттів тільки при малих густинах струму 0.5-1.0 А/дм², причому розсіююча здатність такого електроду, як і в випадку електроліту з самим поліелектролітом ВА-2, дуже низька.

В зв'язку з цим усі наступні дослідження були проведені з використанням хлористоамонійного електроліту такого складу: 5-50 г/л ZnO + 200-300 г/л NH₄Cl.

Як відомо, компактні грубодисперсні осадки цинку в хлористоамонійному електроліті цинкування можна одержати тільки при низьких значеннях густини струму. Збільшення останньої веде до утворення порошкоподібних осадків, часто з дендритами. Додавка поліелектроліту ВА-2 в даний електроліт не приводить до помітного покращення якості цинкового покриття; введення добавки ПЕПА збільшує робочий інтервал густин струмів (до 6 А/дм²), при яких одержуються матові дрібнозернисті цинкові осадки. Присутність добавки ТАБ у вказаному електроліті сприяє одержанню блискучих цинкових покриттів при високих густинах струму (5 - 10 А/дм²). Однак, при цьому одержуються покриття з пітінгом.

Проте, якщо в досліджуваному електроліті одночасно присутні ПЕПА і ТАБ, то область густин струмів, при яких одержуються рівномірні блискучі покриття значно розширюється (0.5 - 50 А/дм²), що дозволяє вести процес цинкування в інтенсивнішому режимі.

Дослідження впливу тіамінброміду на кінетичні параметри процесу електроосадження цинку в перхлоратного електроліту проводились потенціодинамічними і методом стаціонарних поляризаційних кривих.

Як встановлено в процесі досліджень, додавка тіамінброміду приводить до незначного гальмування розряду іонів цинку в перхлоратному електроліті і майже на порядок прискорює його в хлористоамонійному, що обумовлено, по всій ймовірності, впливом іонів хлору.

П'ятий розділ присвячений інтенсифікації процесів кадміювання і цинкування в кислих та слабокислих електролітах.

Із встановленої нами закономірності, що якщо додавка колоїдної поверхнево-активної речовини позитивно впливає на якість кадмієвих покриттів, то оптимальна концентрація її в електроліті повинна бути вищою за її ККМ, а також на основі вивчення впливу ряду ПАР на електроосадження кадмію і цинку в кислих і слабокислих електролітах нами були зроблені спроби розробки малотоксич-

них високопродуктивних безціаністких електролітів кадміювання і цинкування .

Для практичного використання нами було запропоновано кислий електроліт кадміювання з додавкою бісчетвертинної амонієвої солі (декаметилен-1,10-біс(диметилкарбтетрадециклодиметиламоній)-дихлорид) (АС 1027290 СССР).

Не дивлячись на досить високу розсіюючу здатність даного електроліту (до 80% за методом Херінга-Блюма, при густині струму 1-3 А/дм²), він не знайшов практичного використання, оскільки промисловий випуск вказаної бісчетвертинної солі так і не був налагоджений вітчизняною промисловістю.

У зв'язку з тим, що бісчетвертинні амонійні солі більш суттєво впливають на характер кадмієвих осадків, ніж моночетвертинні, представляло інтерес дослідження впливу четвертинних амонієвих солей з більшою кількістю четвертинних атомів азоту. Вибір катіонного поліелектроліту ВА-2 зумовлений ще й тим, що він малотоксичний (використовується як коагулянт при очищенні природних вод на станціях господарсько-питного водопостачання) і, що не менш важливо, випускається вітчизняною промисловістю.

Сам поліелектроліт ВА-2 в кислому електроліті кадміювання сприяє утворенню гладких рівномірних осадів кадмію в широкому інтервалі густин струму (0.5 - 10 А/дм²), однак осаді при цьому покриті світлокоричневою плівкою, яка легко знімається в електриках освітлення і пасивації.

В залежності від будови молекул добавки індивідуальних оксиетильованих ПАР, зокрема феноксоду 8-10, синтанолу ДС-10, феноксоду ВИС-15, в стандартний електроліт кадміювання, взяті в концентраціях вищих їх ККМ, сприяють одержанню світлих, середнього зерна кристалічних осадків кадмію також в досить широкому інтервалі густин струму.

Композиції добавок, що містять катіонний поліелектроліт ВА-2 і одну із вказаних оксиетильованих ПАР приводять до утворення світлих рівномірних дрібнокристалічних, а в деяких випадках - блискучих кадмієвих покриттів в широкому інтервалі густин струму.

Для знаходження оптимального складу і умов експлуатації електролітів кадміювання з переліченими композиціями ПАР проведені дослідження технологічних характеристик (інтервалу робочих густин струму, величин критичної та розсіюючої здатності, виходу

за струмом і швидкості осадження) в залежності від густини струму і концентрації добавок в електролітах. Крім цього визначені деякі фізико-механічні (мікротвердість, зчеплення з основою, пористість) і корозійні властивості кадмієвих покриттів, одержаних в даних електролітів в залежності від концентрації добавок і умов електролізу.

На основі проведених досліджень пропонуються для промислової експлуатації взамін ціаністих і кислих фенольних, як найбільш поширених в гальванічній практиці, три малотоксичні високопродуктивні електроліти кадміювання (табл.1.).

Кадмієві покриття одержані з електроліту, що містить добавку фенокоолу 8-10, успішно витримали кліматичні випробування на ВО "Искра" м. Запоріжжя, а сам електроліт впроваджений на ВО "Пресмаш" м. Одеса і АО "Чернівецький машинобудівний завод" м. Чернівці.

Таблиця 1.

Склад електролітів кадміювання, умови і основні технологічні параметри електролізу.

Компоненти, умови і основні технологічні параметри електролізу	N електроліту		
	1	2	3
Кадмій сірчаноокислий, г/л	40-60	40-60	40-60
Кислота сірчана ($\rho=1.84$ г/см ³), г/л	40-60	40-60	40-60
Натрій сірчаноокислий, г/л	40-60	40-60	40-60
Фенокоол 8-10, г/л	2-10	-	-
Синтанол ДС-10, г/л	-	2-10	-
Фенокоол ВИС-15, г/л	-	-	5-25
Поліелектроліт ВА-2, г/л	2-10	2-10	2-10
pH	до 0.5	до 0.5	до 0.5
Температура °C	15-30	15-30	15-30
i_k , А/дм ²	0.5-15	0.5-10	0.5-6
Вихід за струмом, %	95-40	100-37	100-49
Швидкість осадження, мкм/хв	до 1.3	до 1	до 0.8
РЗЕ, % (по Херінгу-Блому)	80-60	80-40	80-45

На основі проведених досліджень по впливу азотоміонних і деяких інших ПАР на процес і кінетику розряду іонів цинку, а також досліджень проведених в комірці Хулла, нами пропонується композиція добавок, в присутності якої одержуються блискучі цинкові покриття в низько-концентрованому амікатному електроліті в широких межах густини струму.

Оптимізація складу електроліту і режиму його роботи по основних технологічних параметрах (вихід за струмом, швидкість осадження, розсіююча здатність) і фізико-механічним властивостям цинкових покриттів (блиск, мікротвердість, зчеплення з основою) дала можливість рекомендувати для промислового опробування низькоконцентрований по цинку амікатний електроліт наступного складу, г/л:

Цинку оксид	- 5-15;	Оптимальна густина струму	- 1-20 А/дм ² ;
Амонію хлорид	- 240-260;	Температура електроліту	- 20-40 °С;
Добавки А	- 10-15 мл;	рН електроліту	- 5-8;
В	- 5-10 мл;	Швидкість осадження металу:	
С	- 2-4 мл;	при 1 А/дм ²	-- 0.18 мкм/хв.
		20 А/дм ²	-- 1.60 мкм/хв.,

який дозволяє наносити рівномірні блискучі цинкові покриття на деталі складної конфігурації і може бути використаний взамін ціаністих електролітів цинкування.

Запропоновано метод електрокорекції електроліту. Електроліт впроваджено на АО "Чернівецький машзавод" м.Чернівці.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ

1. Встановлено, що при електроосадженні з розчинів сірчано-кислого кадмію в присутності четвертинних амонієвих солей з числом атомів вуглецю C₁₀ - C₁₆, які містять складноефірне угруповання, а також деяких оксидетильованих ПАР при підкисленні утворюються часові дисипативні структури, які проявляються в періодичній зміні густини струму або катодного потенціалу.

2. Визначені області потенціалів і концентрацій добавок ПАР, при яких мають місце коливання густини струму. Встановлено, що область коливань в потенціостатичних умовах відповідає області потенціалів падаючої ділянки поляризаційних кривих. Побудова-

ні біфуркаційні діаграми.

3. Встановлено існування кореляції між зникненням коливань, критичною концентрацією міцелоутворення ПАР, граничним адсорбційним струмом і якістю кадмієвих покриттів. Показано, що якщо додати колоїдній поверхнево-активній речовині позитивно впливає на якість кадмієвого покриття, то оптимальна її концентрація в електроліті повинна бути вища за її критичну концентрацію міцелоутворення.

4. Показано, що досліджувані ПАР в процесі електровідновлення кадмію з сульфатного електроліту діють як інгібітори. Максимальна ступінь гальмування процесу розряду іонів кадмію спостерігається при концентраціях вищих за їх ККМ.

5. Розроблені чотири малотоксичні високопродуктивні кислоти електроліти кадміювання, які володіють підвищеною розсіюючою здатністю /А.С. СРСР N1027290, А.С. СРСР N1158622/. Визначені основні фізико-механічні і корозійні властивості отриманих покриттів. Відпрацьовані методи усунення можливих основних неполадок при експлуатації електролітів. Один з варіантів електролітів впроваджений в виробництво.

6. Досліджено вплив тіамінброміду і поліетиленполіаміну на процес і кінетику електроосадження цинку в перхлоратному та аміакатному електролітах. Присутність даних добавок приводить до значної інтенсифікації процесу цинкування з кислотних і аміакатних електролітів, що пояснюється одночасним розрядом іонів цинку і стабілізованих поліетиленполіаміном колоїдних частинок оксидних і гідроксидних сполук цинку.

7. Запропоновано малотоксичний високопродуктивний низькоконцентрований по цинку аміакатний електроліт блискучого цинкування, який володіє високою розсіюючою здатністю, що дозволяє наносити рівномірні по товщині цинкові покриття на деталі складної конфігурації.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЇ ОПУБЛІКОВАНІ У НАСТУПНИХ РОБОТАХ

1. Лопушанская А.И., Маркова С.В., Остапова Л.П., Негрич В.В., Олийник Т.Н., Удовицкая В.В. Периодические явления при электроосаждении кадмия в присутствии аммониевых бисчетвертичных солей. // Электрохимия. - 1976. - т.12, вып.10. - с.1528-1532.

2. Маркова С.В., Остапова Л.П., Олийник Т.Н. О взаимосвязи строения и свойств ионогенных мицеллообразующих ПАВ с устойчи-

востью процессов на границе твердая заряженная поверхность - раствор. // Физико-химические основы применения поверхностно-активных веществ: Тез. докл. Респ. конф. - Донецк, 1981. - с.100.

3. АС 1027290 СССР, МКИ С25Д 3/26. Электролит кадмирования. Маркова С.В., Лопушанская А.И., Олийник Т.Н., Остапова Л.П. Удовницкая В.В. В.И. №25, 1983.

4. Маркова С.В., Олийник Т.Н., Остапова Л.П., Лебединцева И.А. Особенности переходных процессов при электроосаждении кадмия из серноокислых растворов в присутствии аммониевой моночетвертичной соли $[(C_2H_5)_3N^+CH_2COOC_{12}H_{25}]Cl^-$. / Ред. журн. "Электрохимия" АН СССР. - М.: 1984 - 150., - Деп. в ВИНТИ №4988-84.

5. Маркова С.В., Олийник Т.Н., Остапова Л.П. О взаимосвязи особенностей переходных процессов, характера поляризационных кривых и качества осадка при электроосаждении кадмия из растворов с ПАВ. // Развитие и применение полярографии и родственных методов. Тез. докл. VIII Всес. совещ. по полярографии. - Днепропетровск, 1984. - с.125-126.

6. АС 1158622 СССР, МКИ С25Д 3/26. Электролит кадмирования. Маркова С.В., Олийник Т.Н., Лопушанская А.И., Мойсеенко С.Н., Кулиш В.Д., Саламаха С.М. В.И. №20, 1985.

7. Нечипорук В.В., Олийник Т.Н. О влиянии некоторых азотсодержащих ПАВ на кинетику электровосстановления цинка. / Материалы VII Всесоюзной конференции по электрохимии. - Черновцы. - 1988. - Т.1. - С.195-196.

8. Олийник Т.Н., Негрич В.В. Осаждение кадмия из сульфатного электролита в присутствии некоторых ПАВ. / Тезисы докладов VII Всесоюзной конференции по электрохимии. - Черновцы. - 1988. - Т.1. - С.210.

9. Олийник Т.Н., Умнова З.В., Негрич В.В. О влиянии некоторых технических ПАВ на электроосаждение кадмия из серноокислого электролита. / Материалы конференции "Совершенствование прогрессивных видов электрохимических покрытий и передовой опыт внедрения". - Севастополь. - 1989. - С.52.

10. Олийник Т.Н., Нечипорук В.В., Умнова З.В. Электроосаждение цинка и кадмия из нецианистых электролитов. / Мат. н.-т. конф. Современные проблемы коррозии и защиты металлов от коррозии в народном хозяйстве. Уфа. 1990. - С. 33.

11. Нечипорук В.В., Олийник Т.Н. Электроосаждение цинка в присутствии добавки ЧТУ-III. / Респ. семинар "Прогрессивные

техн. процессы электроосаждения цинка и его сплавов из нецианистых электролитов". Цинк-92.- Самара.- 1992.- С.21.

12. Нечипорук В.В., Олійник Т.Н., Умнова З.В. Интенсификация процесса электроосаждения цинка из аммиачного электролита цинкования. / Теа. докл. научн.-техн. семинара "Интенсификация процессов в гальванотехнике".- Киев.: Знання.- 1992.- С.35-36

13. Олійник Т.М., Нечипорук В.В., Умнова З.В. Малотоксичний електроліт блискучого цинкування. / Міжнародна наукова конф. Навколишнє середовище і здоров'я.- Чернівці.- 1993.- С.293.

14. Олійник Т.Н., Нечипорук В.В., Умнова З.В. Ресурсоощаджуюча технологія блискучого цинкування. / Тези доп. 1 Українського електрохімічного з'їзду.- Київ.- 1995.- С.157.

RESUME

Oliynyk T.M. Electrodeposition of zink and cadmium at nitrogen containing and Oxidousethelen surface-active substances. Dissertation is nominated for scientific degree of candidate of chemical science on specialiti 02.00.04 - physical chemistry. Chernovtsy State Universiti. Chernovtsy. 1996.

12 research papers and 2 author's certificats, reflecting the investigation of a number of quaternary oxidousethelen and other surface active substances and their compositions on the electrodepositing processes of cadmium and zink are presented. Kinetic of ionic discharging processes of zink and cadmium from acidions and lowacidions electrolites at the presence of some surface-active substances; has been studied and different possibilities of zink and cadmium surface formation have been shown. Highly efficient composition of and the usage conditions of ecologically safe electrolites for the formation of zink and cadmium surfaces were worked out on the base of technological parameters determination of these electrolytes a number of physical, mechanical and corrosion - resistance properties of zink and cadmium surfaces.

АННОТАЦІЯ

Олійник Т.Н. Электроосаждение цинка и кадмия в присутствии некоторых азотсодержащих и оксигетилированных поверхностно-активных веществ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.04. - физическая химия.

Черновицкий государственный университет. Черновцы. 1996.

Защищено 12 научных работ и 2 авторских свидетельства, в которых отражены результаты исследования влияния ряда четвертичных, оксиэтилированных и некоторых других ПАВ, а также их композиций на процессы электроосаждения кадмия и цинка. Изучена кинетика процессов разряда ионов цинка и кадмия из кислых и слабощелочных электролитов в присутствии некоторых из исследуемых ПАВ; показана возможность интенсификации процессов кадмирования и цинкования. На основании определения основных технологических параметров электролитов, ряда физико-механических и коррозионных свойств цинковых и кадмиевых покрытий проведена оптимизация состава и режимов эксплуатации разработанных экологически приемлемых высокопроизводительных электролитов цинкования и кадмирования.

Ключові слова:

цинк; кадмій; автовмісні, оксиетильовані поверхнево-активні речовини; часові дисипативні структури; коливання; критична концентрація міцелотворення.



Підписано до друку 22.11.96.
Формат 60x84/16.Папір друкарський.
Друк офсетний. Ум.друк.арк. 1,1.
Обл.-вид. арк. 1,1. Тираж 100 прим.
Зам. 361

Друкарня видавництва "Рута" Чернівецького держуніверситету
274012, Чернівці, вул. Коцюбинського, 2

AB 36.200